



Ausschreibungstext

Epoca Marmor 949

| Pos. | Min Std./ qm | | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
|------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | 2 min. | <p>Bei Bedarf: Absperrern und Verfestigen des Untergrundes (VOB, Teil C, DIN 18366, Abs. 3 beachten) Mittler Verbrauch: ca. g/m² Material: €/m² Lohn: €/m²</p> <p>Neue Untergründe: Gips, Kalkputz, Zementputz</p> <p>Grundieren mit Kronen[®] Hydrosol Tiefgrund nur bei Gips-Untergründen Mittlerer Verbrauch: ca. 150ml/m² Material: €/m² Lohn: €/m²</p> | | |
| 2. | 4 min. | <p>Haftgrundierung mit Jaeger Mineralgrund Mittlerer Verbrauch: ca. 250 g/m² Material: €/m² Lohn: €/m²</p> | | |
| 3. | je 5 min. | <p>2 x vollflächige Fleckspachtelung mit Jaeger Epoca Marmor 949 Mittlerer Verbrauch: 2-lagig ca. 1400 g/m² Material: €/m² Lohn: €/m²</p> | | |
| 4. | ca. 2 min | <p>Polieren: Die noch feuchte Fläche mit der Glättkelle verpressen bis der gewünschte Effekt erzielt ist</p> | | |
| 5. | 4 min | <p>Bei Bedarf Jaeger Antik Seife 985 nach Trocknung in 1- 2-Lagen dünn-schichtig auftragen Mittlerer Verbrauch: ca. 20 g/m² Material: €/m² Lohn: €/m²</p> | | |