



Ausschreibungstext

Stucco Romano 939

Pos.	Min Std./qm		Einzelpreis €	Gesamtpreis €
1.	2 min.	Neue Untergründe: Gips, Kalkputz, Zementputz Grundieren mit Kronen® Hydrosol Tiefgrund nur bei Gips-Untergründen <i>Mittlerer Verbrauch: ca. 150ml/m²</i> <i>Material: €/m²</i> <i>Lohn: €/m²</i>		
2.	4 min.	Haftgrundierung mit Jaeger Mineralgrund <i>Mittlerer Verbrauch: ca. 250 g/m²</i> <i>Material: €/m²</i> <i>Lohn: €/m²</i>		
3.	je 5 min.	2 x vollflächige Fleckspachteln mit Jaeger Stucco Romano <i>Mittlerer Verbrauch: 2-lagig ca. 600 g/m²</i> <i>Material: €/m²</i> <i>Lohn: €/m²</i>		
4.	4 min.	Bei Bedarf Zwischenschliff der gespachtelten Flächen mit Schleifpapier 600 <i>Material: €/m²</i> <i>Lohn: €/m²</i>		
5.	4 min.	Trockenem Spachtelauftrag mit Schleifpapier 1200 von Hand schleifen <i>Material: €/m²</i> <i>Lohn: €/m²</i>		
6a.		Bei Bedarf anschließend mit der Veneziano Spachtel oder mit der Poliermaschine Rotex RO 150 FEQ von Festool polieren (2000er + 4000er Pads).		
6b.	4 min.	Bei Bedarf Kronen Wachs Finish 962 oder 985 Antik-Seife als Schutzüberzug; 1- 2-lagiger dünnschichtiger Spachtelauftrag, schmutzabweisend, auf Spiegelglanz polierfähig <i>Mittlerer Verbrauch: ca. 20 g/m²</i> <i>Material: €/m²</i> <i>Lohn: €/m²</i>		