



## Universal Fliesen- und Flächenspachtel 808

**Dispersions-Zement-Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen.**

### Werkstoffbeschreibung

<b>Werkstoffart:</b>	Hoch kunstharzvergütete Zementspachtelmasse, zum Spachteln auf Dispersionsystemen und auf mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.
<b>Verwendungszweck:</b>	<i>Universal Fliesen- &amp; Flächenspachtel</i> eignet sich hervorragend zum Ausbessern, Glätten, Nivellieren und Beschichten von allen mineralischen Untergründen, wie z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel und fest haftenden Dispersionsuntergründen, wie Kunstharzputze und alte Dispersionsfarbanstriche. Haftet auch auf Glasgewebetapeten, Kunststoff-, Strukturputzen, glasierten Fliesen, Ölsocket, Faserzementplatten. Die gespachtelten Flächen sind leicht abzuglätten und filzbar. Nicht geeignet zum Ausgleichen von Fußböden und für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff und Glas.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• für außen und innen</li><li>• hoch kunstharzvergütet</li><li>• faserverstärkt</li><li>• optimale Haftung auch auf schwierigen und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. Dispersionsuntergründen, glasierten Fliesen und Fassadenanstrichen</li><li>• auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten</li><li>• bindet in allen Schichtstärken rissfrei und spannungsarm ab</li><li>• kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden</li><li>• schnell abbindend - ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig</li></ul>
<b>Farbtöne:</b>	<b>Bestell-Nr.:</b> 8080000 <b>Farbton:</b> weiss
<b>Ansatzverhältnis:</b>	1 kg Pulver auf 400 ml Wasser
<b>Verbrauch:</b>	1 kg Pulver auf 1 m <sup>2</sup> bei 1 mm Auftragsstärke
<b>Schüttgewicht:</b>	ca. 0,9 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungszeit:</b>	ca. 30 Minuten (bei 20°C )
<b>Verpackung:</b>	5 kg      Papiertüte
<b>Lagerung:</b>	Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

### Anwendungstechnische Hinweise

#### Arbeitsweise:

**1. Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche, elastische oder lackartige Anstriche und losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *Jaeger Tiefgrund 107 oder 307* grundieren.

**2. Verarbeitung:** Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und *Universal Fliesen- & Flächenspachtel* einstreuen. Kräftig umrühren, so dass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Die angerührte Spachtelmasse ist ca. 30 Minuten verarbeitbar und kann sofort in der gewünschten Schichtdicke aufgetragen werden. Unebenheiten können nach ca. 20-40 Minuten (abhängig von der Schichtstärke und der Temperatur) feucht geglättet oder abgeschleift werden.  
Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Spachtelschicht nicht flutieren und nicht mit Mineralfarben überstreichen.  
Nach vollständiger Durchtrocknung der Spachtelschicht können auch andere

