



Perlhauch[®] Aqua Patinafarbe 935 grün, 936 kupfer, 937 silber, 938 gold

Effektvolle Patinierfarbe für Kunstschmiedearbeiten

Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:	Patinafarbe auf Basis von wasserverdünnbaren Dispersionen			
Verwendungszweck:	Perlhauch [®] Aqua Patinafarbe ist eine effektvolle Schmuckfarbe für Kunstschmiedearbeiten. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, als Finish für alle mit Perlhauch [®] Aqua Kunstschmiedelack behandelten Kunstschmiedearbeiten wie z.B. Treppengeländer, Gartentore, Wirtshausschilder, Laternen, Kerzenständer, Gitter, Lampen.			
Eigenschaften:	Perlhauch [®] Aqua Patinafarbe ist leicht zu verarbeiten und schnell trocknend. Die vier verschiedenen Farbtöne ermöglichen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.			
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:	Bestell-Nr.:	Farbton:
	9350000	grün	9370000	silber
	9360000	kupfer	9380000	gold
Glanzgrad:	Matt			
Dichte:	1,0 - 1,2 g/ml je nach Farbton			
Verdünnung:	Wasser			
Verpackung:	6 x 125ml			
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Haltbarkeit 1 Jahr im ungeöffneten Originalbehälter. Vor Frost schützen.			

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrund	Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Rost, Zunder und Walzhaut sind zu entfernen. Feuerverzinkte Teile sind einer speziellen Reinigung zu unterziehen oder leicht anzustrahlen. Altanstriche sind zu reinigen, anzuschleifen und auf Überstreichbarkeit zu prüfen.	
Vorbereitung:	Es liegt in der Natur von Metallpigmenten, dass sich deren Pigmente relativ stark absetzen. Deshalb ist es unbedingt notwendig, vor dem Streichen die Farbe sehr gut aufzurühren. Auch während des Verarbeitens ist es sinnvoll, hin und wieder den Lack aufzurühren.	
Anstrichaufbau:	Negativ Patinierung:	Oberflächen werden mit Perlhauch Aqua Kunstschmiedelack vorbehandelt. Nach guter Durchtrocknung wird die Patinafarbe mit einem kurzgebundenen Pinsel aufgetragen und mit einem mit Wasser getränkten Lappen so abgewischt, dass die Patinafarbe nur in den Vertiefungen bleibt.
	Positiv Patinierung:	Oberflächen werden mit Perlhauch-Kunstschmiedelack vorbehandelt. Gut durchtrocknen lassen. Saugfähigen Lappen zu einem Ballen formen und mit Patinierfarbe anfeuchten. Überschüssige Patinierfarbe auf saugfähiger Unterlage abstreifen. Kanten, Erhebungen und Reliefs der Kunstschmiedearbeiten mit sanftem Druck überwischen, bis der gewünschte Effekt erzielt ist. Bei zu schneller Antrocknung Lappen vorher mit Wasser anfeuchten. Der Patinierauftrag sollte zügig erfolgen um ein vorzeitiges Antrocknen von Rändern zu vermeiden.
Verarbeitungsbedingungen:	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen. Hohe Temperaturen sowie niedrige Luftfeuchte beschleunigen die Trocknung, bei niedrigen Temperaturen sowie hoher Luftfeuchte wird die Trocknung verzögert.	
Werkzeugreinigung:	Mit Wasser sofort nach der Verarbeitung. Angetrocknete Reste können nur mit Verdünnung entfernt werden.	

Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe: wasserverdünnbare Dispersion, (Metallic)Pigmente, Füllstoffe, Additive, Wasser

Abfallschlüssel: 080111 **Giscode:** -

Entsorgung: Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sonstiges: Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen.
Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Trocknung (20°C/55% r.F.)	staubtrocken ca. 10 min.	griffest ca. 1 Std.
Ergiebigkeit:	je nach Werkstück und gewünschtem Effekt.	

Kronen[®], Kronengrund[®] und Perlhauch[®] sind Warenzeichen der Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Stand 04/07

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



PAUL JAEGER GMBH & CO. KG

Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen
Telefon +49(0)7141-24 44-0 • Telefax +49(0)7141-24 44 55
E-Mail info@jaegerlacke.de • Internet: www.jaegerlacke.de