580 Keller® Kellergrund

Farbloses Grundiermittel für innen und außen

Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart: Grundiermittel für innen und außen

Verwendungszweck: Zur Grundierung von saugenden Untergründen wie Gips, Gipskartonplatten, Kalk- und Zementputz, Beton, Eternit, Holz, Holzwerkstoffe. Auf mineralischen Untergründen, die leicht abmehlen oder verfestigt werden müssen.

Eigenschaften:

+ schnell trocknend
+ 100 % lichtecht
+ vergilbungsfrei
+ dauerelastisch – reißt nicht
+ für innen und außen
+ überstreichbar mit handelsüblichen Dispersionsfarben und Lacken.

Nicht verwenden unter Fußbodenversiegelungen oder 2-Komponenten-Lacken.

Farbtöne:

Artikel-Nr.:	Farbton:
580-0010	farblos, seidenglänzend

Dichte: ca. 0,89 kg / l

Verpackung: 6 x 375 ml | 6 x 750 l | 6 x 2,5 l

Verdünnung: Verarbeitungsfertig eingestellt, Lösemittelverluste können durch Spezialverdünnung 044 ausgeglichen werden.

Lagerung: Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergründe: Hartfaserplatten, Holzverkleidungen, Rückwände sowie Innenflächen von Möbeln und dergleichen, mineralische Untergründe

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eventuelle Restfeuchtigkeit entweicht jedoch auch nach dem Auftrag von Keller Isoliergrund klar. Losen Schmutz und nicht festhaftende alte Anstriche mit geeigneten Mitteln entfernen.

Anstrichaufbau: unverdünnt dünn auftragen, Anstrich nicht schleifen.

Überstreichbarkeit: Kellergrund klar ist mit allen gängigen Lack-, Öl- und Dispersionsfarben überstreichbar. Empfehlenswert sind Vorversuche.
Nicht mit 2-Komponenten-Lacken überarbeitbar.

Verarbeitungsbedingungen: Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Werkzeugreinigung: Mit Jaeger Spezial-Verdünnung 44.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	streichen / rollen	airless-spritzen	Hochdruck-spritzen	Niederdruck-spritzen
Verdünnung	unverdünnt	unverdünnt	unverdünnt	unverdünnt
Düsengröße			1,5	1,5
Spritzdruck			2 - 3	3 - 4
Kreuzgänge			1 - 2	1 - 2

Trocknung	staubtrocken	grifffest	überstreichbar	Durchtrocknung
(20°C/55% r.F.)*	~ 10 min	~ 30 min	~ 60 – 70 min	~ 12 h

Ergiebigkeit	streichen / rollen	airless-spritzen	Hochdruck-spritzen	Niederdruck-spritzen
m² / l	~ 10 - 12	~ 7 - 8	~ 7 - 8	~ 7 - 8

* Angegebene Trocknungszeiten gelten bei 20°C / 55% rel. Luftfeuchte und ausreichender Luftbewegung.

- Folgende Bedingungen können die Trocknung verzögern:
- niedrige Temperaturen
- hohe Luftfeuchte
- übermäßige Schichtdicke
- fehlende Luftbewegung

Stand 08/26
PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaftund der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorsteheden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zur ausführlichen Produktinformation gelangen Sie direkt über die Produktseite:
https://www.jaegerlacke.de/produkte-loesungen/isolier-und-absperrfarben/kellergrund-580