# 619 Aqua Dachgrundierung

Für Dachwellplatten aus Faserzement

## Werkstoffbeschreibung

**Werkstoffart:** Spezielle wasserverdünnbare Spezialgrundierung für außen auf Basis Acrylatcopolymer

**Verwendungszweck:** Zur Grundierung von stark saugenden und mehligen Untergründen auf Dächern aus Faserzement etc. Reguliert die Saugfähigkeit und schafft einen stabilen Untergrund zur weiteren Beschichtung.

**Eigenschaften:**

+ gute Eindringtiefe
+ reguliert die Saugfähigkeit und verfestigt den Untergrund
+ Basis für Anstriche mit Jaeger Dachschutz 626

**Farbtöne:**

| Artikel-Nr.: | Farbton: |
|---|---|
| 619-0000 | grün lasierend |

**Dichte:** ca. 1,0 g /cm³ bei 20°C

**Verpackung:** 2,5 l.

**Verdünnung:** Produkt wird gebrauchsfertig geliefert, bei Bedarf mit Wasser

**Lagerung:** Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten. Vor Frost schützen.

## Anwendungstechnische Hinweise

**Untergrundvorbereitung:**

- Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig für eine Beschichtung sein. Fett, Öl, Moos oder sonstige Verunreinigungen gründlich entfernen. Lose Schichten entfernen.
- Undichte Stellen können mit Jungkeit Wasserdicht abgedichtet werden.

**Anstrichaufbau:** 1-2 x satt auftragen so viel wie der Untergrund aufnimmt, Pfützenbildung vermeiden, evtl. gebildete Pfützen sofort vertreiben.

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

**Werkzeugreinigung:** Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Verarbeitungshinweise

| Auftragsverfahren | streichen / rollen | Airless-spritzen | Hochdruck-spritzen |
|---|---|---|---|
| **Verdünnung** | unverdünnt | unverdünnt | Unverdünnt |

| Trocknung | staubtrocken | grifffest | Durchtrocknung |
|---|---|---|---|
| (20°C/55% r.F.)* | 30 min. | 45 min. | 6 Std. |

| Ergiebigkeit | streichen / rollen | Airless-spritzen | Hochdruck-spritzen |
|---|---|---|---|
| $m^2$ / l | ca. 5 | | |

## Besondere Hinweise

Verarbeitungstemperatur: mind. +8°C Luft- und Objekttemperatur.

* Angegebene Trocknungszeiten gelten bei 20°C / 55% rel. Luftfeuchte und ausreichender Luftbewegung.
Folgende Bedingungen können die Trocknung verzögern:

- niedrige Temperaturen
- hohe Luftfeuchte
- übermäßige Schichtdicke
- fehlende Luftbewegung

**Stand 07/26**
PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Zur ausführlichen Produktinformation gelangen Sie direkt über die Produktseite:**
https://www.jaegerlacke.de/produkte-loesungen/dachschutz/aqua-dachgrundierung-619