

Perlhauch® Aqua Patinafarbe 935 grün, 936 kupfer, 937 silber, 938 gold

Effektvolle Patinierfarbe für Kunstschmiedearbeiten



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:	Patinafarbe auf Basis von wasserverdünnbaren Dispersionen			
Verwendungszweck:	Perlhauch® Aqua Patinafarbe ist eine effektvolle Schmuckfarbe für Kunstschmiedearbeiten. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, als Finish für alle mit Perlhauch® Aqua Kunstschmiedelack behandelten Kunstschmiedearbeiten wie z.B. Treppengeländer, Gartentore, Wirtshausschilder, Laternen, Kerzenständer, Gitter, Lampen.			
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • leicht zu verarbeiten • schnell trocknend • für innen und außen 			
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:	Bestell-Nr.:	Farbton:
	935 0000	grün	937 0000	silber
	936 0000	kupfer	938 0000	gold
Glanzgrad:	matt			
Dichte:	1,0 - 1,2 g/ml je nach Farbton			
Verpackung:	6 x 125ml			
Verdünnung:	Wasser			
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Haltbarkeit 1 Jahr im ungeöffneten Originalbehälter. Vor Frost schützen.			

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrund	Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Rost, Zunder und Walzhaut sind zu entfernen. Feuerverzinkte Teile sind einer speziellen Reinigung zu unterziehen oder leicht anzustrahlen. Altanstriche sind zu reinigen, anzuschleifen und auf Überstreichbarkeit zu prüfen.	
Vorbereitung:	Es liegt in der Natur von Metallpigmenten, dass sich deren Pigmente relativ stark absetzen. Deshalb ist es unbedingt notwendig, vor dem Streichen die Farbe sehr gut aufzurühren. Auch während des Verarbeitens ist es sinnvoll, hin und wieder den Lack aufzurühren.	
Anstrichaufbau:	Negativ Patinierung:	Oberflächen werden mit Perlhauch Aqua Kunstschmiedelack vorbehandelt. Nach guter Durchtrocknung wird die Patinafarbe mit einem kurzgebundenen Pinsel aufgetragen und mit einem mit Wasser getränkten Lappen so abgewischt, dass die Patinafarbe nur in den Vertiefungen bleibt.
	Positiv Patinierung:	Oberflächen werden mit Perlhauch-Kunstschmiedelack vorbehandelt. Gut durchtrocknen lassen. Saugfähigen Lappen zu einem Ballen formen und mit Patinierfarbe anfeuchten. Überschüssige Patinierfarbe auf saugfähiger Unterlage abstreifen. Kanten, Erhebungen und Reliefs der Kunstschmiedearbeiten mit sanftem Druck überwischen, bis der gewünschte Effekt erzielt ist. Bei zu

