

992 Vulcano

Für strukturierte Oberflächen in Lavastein-Optik



Werkstoffbeschreibung

**Werkstoffart:**

Jaeger Vulcano besteht aus einem hochwertigen Siloxanbindemittel und mineralischen Füllstoffen.

Verwendungszweck:

Für repräsentative Außen- und Innenflächen die mit Strukturrollen und Venezianischer Glättkelle individuell gestaltet werden können. Als farbige Endbeschichtung wird Vulcano Finish mit der Lasurbürste oder Schwamm aufgetragen.

Eigenschaften:

- Extrem beständiges Siloxanbindemittel
- wasserdampfdiffusionsfähig
- alkalibeständig
- für die Beschichtung von Betonflächen und Kalkputz geeignet
- hochabriebfest
- wetterbeständig
- gut UV beständig
- für innen und außen
- auf Wunsch mit raffinierten Glitzerpartikel (991 Diamanteffekt)

Farbtöne:

weiß und schwarz

Verbrauch:

je nach Schichtdicke pro Lage 1,5 – 2 kg / m²

Dichte:

1,81 g / cm³ bei 20°C

Verpackung:

20 kg

Korngröße:

0,5 mm

Verdünnung:

gebrauchsfertig eingestellt

Lagerung:

Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten. Vor Frost schützen.

Anwendungstechnische Hinweise

Arbeitsweise:

1. Untergrundvorbereitung: Fläche sorgfältig reinigen und lose Teile entfernen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund verfestigen. Flächen (außen und innen) mit [Jaeger Iso -Mineralgrund 309](#) grundieren.
2. Spachteln: Jaeger Vulcano wird in 1 - 2 Lagen mit der [Jaeger Glättkelle 974](#) gespachtelt und mit einer Strukturwalze oder der Glättkelle strukturiert.
Für die typische Vulcano Optik eine Lage Vulcano dick auftragen. Dafür eignet sich eine 4 mm Zahnung oder Traufel. Nach einem Ablüften von 15 – 30 Minuten die Fläche mit einer Strukturwalze bearbeiten. Nach weiteren 15 – 30 Minuten mit einer sauberen Venezianerkelle leicht glätten und nach Belieben strukturieren. Je länger die Abluftzeit, desto intensiver und gröber werden die Strukturen.

3. Oberflächenfinish: Jaeger Vulcano wird nach einer Trockenzeit von 12 Stunden in 1 - 2 Lagen mit Vulcano-Finish mit Lasurbürste oder Schwamm beschichtet.
Das Vulcano Finish wird hierfür mit Mineralfarbkonzentrat individuell eingefärbt.

Verarbeitungsbedingungen: Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Werkzeugreinigung: Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Kennzeichnung

Abfallschlüssel: 080111 **Giscode:** keine Einstufung

Entsorgung: Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sonstiges: Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23)", das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten.

Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen.

Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 02/26

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.