763

Kronalux® 2K-Rollplastik

Die 2K-Hochleistungs-Markierungskaltplastik



Allgemeine Daten

Verwendung	2K-Markierungskaltplastik für die Herstellung von leicht strukturierten und griffigen Markierungen und Flächenmarkierungen auf Pflaster, Asphalt und Beton
Dichte	ca. 1,6 g/ml Stammlack ca. 1,0 g/ml Härter
Giscode / Produktcode	Keine Einstufung

Inhaltsstoffe

Topfkonservierung	kein Rezepturbestandteil
Filmkonservierung	kein Rezepturbestandteil
VOC-Gehalt	2 g/l
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	kein Rezepturbestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Weichmacher	Rezepturbestandteil im Härter

Nachhaltiges Bauen/ Gebäudezertifizierung

DGNB

Nummer	5
Produktart	Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS
Erreichbare Qualitätsstufe	-

QNG

1.	Keine SVHC: erfüllt

Prüfzeugnisse

BASt-Prüfzeugnis gemäß ZTV M13 **Prüf.Nr.: 20231DK06.05**	Erfüllt (Verkehrsklasse P6)

Stand 09/26
PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstraße 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Die Angaben in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen der allgemeinen Information zu nachhaltigkeitsrelevanten Produkteigenschaften und stellen keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen dar. Die Eignung der Produkte für das jeweilige Zertifizierungs- oder Bewertungssystem ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Ergänzend sind die aktuellen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu beachten.
Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren vorherige Fassungen ihre Gültigkeit.
Die aktuelle Version finden Sie unter https://www.jaegerlacke.de/produkte-loesungen/markierungsfarben/kaltplastik